

IMPRIMEL AC 100

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET464629T
Revisione N.04 del 18.06.2019 – Pag. 1 di 3

FISSATIVO UNIFORMANTE E CONSOLIDANTE A BASE DI MICROEMULSIONI ACRILICHE IN FASE ACQUOSA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESCRIZIONE Fissativo uniformante e consolidante a base di microemulsioni acriliche in fase acquosa.

- CARATTERISTICHE**
- Eccellente potere consolidante e uniformante del supporto.
 - La capacità di penetrazione, su supporti minerali, è assimilabile a quella di un tradizionale fissativo a solvente.
 - In facciata, può essere utilizzato per bloccare eventuali lumacature.
 - Elevata resistenza all'alcalinità.
 - Particolarmente indicato in esterno su supporti sfarinanti.
 - Sovraverniciabile con tutte le finiture organiche in fase acquosa.
 - Facilita l'applicazione della finitura.
 - Asciuga rapidamente, sovraverniciabile dopo poche ore.
 - Posa in opera facile e veloce.
 - Inodore

- DESTINAZIONE**
- Superfici murali esterne ed interne.
 - Supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile, anche se sfarinanti.
 - Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche se sfarinanti.
 - Vecchie pitture o rivestimenti minerali o sintetici ben aderenti al supporto.

- COLORI**
- IMPRIMEL AC 100 è disponibile trasparente rosato.

- CLASSIFICAZIONE UNI 8681**
- A.0.B.0.A.2.FB
 - Vernice per strato d'impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, stirolo acrilica.

- CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)**
- Primer fissanti.
 - Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30 g/L (2010).
 - IMPRIMEL AC 100 contiene al massimo 30 g/L di COV

- CONFEZIONAMENTO**
- IMPRIMEL AC 100 è disponibile nel formato da 20 e 5 L.

IMPRIMEL AC 100

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET464629T
Revisione N.04 del 18.06.2019 – Pag. 2 di 3

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	DATI a 20°C e 60% U.R.	METODO
Aspetto	Liquido trasparente leggermente pigmentato	
Massa volumica	1,02 ÷ 1,07 g/ml	UNI 8910
Viscosità	1500 ÷ 2000 cps	
Resa teorica per mano m ² /L	7 ÷ 9 secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto	ISO 7254
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Essiccazione h (20°, 65% U.R.)	Al tatto: 1 Sovraverniciabile: 4 ÷ 6 L'essiccazione può essere rallentata da basse temperature ed elevata umidità	

CICLO APPLICATIVO

DILUIZIONE Prodotto pronto all'uso.

**STRUMENTI DI
APPLICAZIONE** ▪ Pennello

SUPPORTI	Preparazione del supporto	Applicazione
Supporti nuovi	Asportare con la spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente.	Agitare bene e poi procedere all'applicazione di una mano di IMPRIMEL AC 100.
Supporti già verniciati	Rimuovere eventuali pitture o vernici in fase di distacco. Ripristinare eventuali imperfezioni (fori, crepe, cavillature) con stucco o rasante idoneo alla natura del supporto. Carteggiare e pulire accuratamente. In presenza di alghe o muffe, bonificare il supporto con soluzione antimuffa SOLUZIONE RISANANTE	

**PULIZIA DEGLI
ATTREZZI** Con acqua, subito dopo l'uso

IMPRIMEL AC 100

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET464629T
Revisione N.04 del 18.06.2019 – Pag. 3 di 3

- AVVERTENZE**
- Posa in opera a temperature ambientali e del supporto comprese tra i +5°C e +35°C.
 - Non applicare su supporti esposti al sole o al vento battente
 - Tenere al riparo dal gelo
 - Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.

- PRECAUZIONI DI SICUREZZA**
- Conservare nella confezione originale, al riparo dal gelo, dal sole e dall'umidità.
 - Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
 - I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Fissativo uniformante e consolidante IMPRIMEL AC 100 SETTEF nano emulsioni acriliche in fase acquosa per esterno. Idoneo all'utilizzo su supporti murali nuovi omogenei, finiti a civile, anche se sfarinanti; superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate anche se sfarinanti. Da applicarsi al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

AVVERTENZE. Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30